

Description

Impression pigmentée, diluable à l'eau, pour plaques en plâtre cartonné (e.a. Gyproc®) et surfaces murales neuves , tels que plafonnages. Peut être recouvert indifféremment avec une peinture diluable à l'eau, une finition alkyde ou du papier peint.

Domaine d'utilisation

Surfaces murales intérieures en plaques de plâtre cartonné ou autres surfaces murales neuves ou présentant un farinage léger.

Propriétés principales

- Non poreux
- Evite les embus sur supports à porosité non uniforme
- Fixe les particules non éliminées par brossage
- Opacifie et permet ainsi, avec moins de couches, de réaliser des systèmes plus compétitifs
- Assure un meilleur accrochage au support qu'une peinture «latex» ou «acrylique»
- Facilite l'élimination ultérieure du papier peint, s'il a été utilisé en impression avant pose
- Isole et durcit les fonds sur lesquels il est appliqué
- Parfaitement lavable

Caractéristiques chimiques

Liant : Copolymères vinyliques modifiés avec une résine siccativante difficilement saponifiable.

Pigments : Dioxyde de titane et charges minérales

Solvants : Eau

Caractéristiques physiques

Densité : Env. 1.54

Temps de séchage à 20°C et 60 % H.R.*

Extrait sec :

- Hors collant : 2 h
- Recouvrable : 15 h
- Dur : 2 à 3 jours
- % en poids : 55 à 64
- % en volume : 30 à 35
- Aspect du film sec : mat

*Le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide.

Valeur limite pour ce produit en UE (Classe A/g) 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l de COV

Caractéristiques d'application

Primaire s'applique sur supports secs et sains.

Préparation des supports :

Neufs : Eliminer les particules non adhérentes par brossage.

Déjà peints : Eliminer les écaillages éventuels et les poussières par

brossage, grattage ou lavage.

Traitement : Sur support préparé appliquer une ou deux couches de XII GRIP. Terminer avec la couche de finition adéquate.

Mode d'application et dilution

Brosse et rouleau : prêt à l'emploi. Suivant porosité du support, diluer en première couche avec 5 à 10 % d'eau

Rendement : sur support lisse et non absorbant : env. 6 à 9 m²/ Litre

Mise à la teinte : avec maximum 3 % de «Colorant Universel».

Nettoyage du matériel

Directement après usage : avec de l'eau, éventuellement additionnée d'un détergent ménager.

Conservation et stockage

Minimum un an, si stocké en emballage d'origine, non ouvert, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer cette étiquette. Consulter la fiche de sécurité, envoyée sur simple demande. Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: Peut produire une réaction allergique.

